

A. 110

NETTOYANT DEGRAISSANT DE SURFACE ELIMINATEUR DE TRACES D'ADHESIF, DE COLLE, DE MASTIC

DESCRIPTION

A. 110 est une préparation avant collage pour le nettoyage des traces d'adhésifs et de mastic, des résidus de colles et marques de lustrant.

A. 110 permet d'éliminer les huiles, les cires et les graisses incrustées sur le gelcoat, les surfaces peintes(*), l'hypalon, le néoprène, le PVC et les plastiques.

A. 110 est non miscible à l'equ.

A. 110 est un nettoyant doté d'une haute activité de dégraissage polyvalent, efficace contre les graisses et les huiles.

A. 110 peut également s'utiliser sur les métaux, pièces et ensembles mécaniques et électro-mécaniques.

A. 110 ne renferme pas de solvants halogénés (pas de solvants chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène...), ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière tels toluène, xylène, benzène...

(*) A. 110 est uniquement compatible avec les peintures époxydiques et polyuréthanes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique: Liquide Fluide.

pH: Non concerné.

Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.

Couleur : Incolore

Densité: > 1

MODE D'EMPLOI

A. 110 s'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon.

Frotter légèrement en insistant sur les zones fortement encrassées.

Terminer par un essuyage à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Réf. 949M.05 - Bidon 500ML Réf. 949M - Bidon 1L Réf. 949M.5 - Bidon 5L

DLUO: 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



