

CUI-980

GRAISSE THERMIQUE ANTI-CORROSION À BASE DE CUIVRE



DESCRIPTION

CUI-980 est une graisse à base de cuivre qui protège les pièces métalliques sous pressions élevées et températures soutenues jusqu'à +980 °C.

CUI-980 réduit le grippage, la corrosion et permet d'assurer une parfaite étanchéité en diminuant au maximum la friction et en favorisant le serrage des joints.

CUI-980 est insoluble à l'eau et résiste au milieu humide, aux intempéries, aux ambiances salines, alcalines et thermiques.

CUI-980 forme un film ininterrompu, d'une épaisseur ultra fine, allant jusqu'à 12 microns.

CUI-980 est un produit non soumis à l'étiquetage de sécurité concernant les préparations et les substances dangereuses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique : Pâte lisse filant

Epaississant : Organique lithium

Masse volumique : 870 g/l +/- 20 g/l.

Reaction chimique : Neutre.

Couleur : Teinte cuivre

Point de goutte : > 180 °C – NFT 60 102

Granulometrie: 38 µm (particules de cuivre)

MODE D'EMPLOI

CUI-980 est conditionné en aérosol de 150 ml.

Utiliser verticalement tête en haut. Vaporiser directement sur les pièces et ensembles mécaniques à traiter.

Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.

Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.

Ne pas utiliser ce produit pour des applications en présence d'ammoniaque

Test 4 billes test anti-usure : < 0.5 mm (1h - 40kg)

Penetrabilite 60 coups 310 – 340 NFT 60 132

Réf. 979M - Aérosol 150ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.