

FICHE TECHNIQUE

KLINOWAX

NETTOYANT CONCENTRE CIRANT POUR CARROSSERIE



DESCRIPTION

KLINOWAX, riche en matières actives et en agents lavant, permet une parfaite solubilisation des traces de carburant, des graisses, des boues **KLINOWAX** est un produit exempt de silicone et de dérivés siliconés.

KLINOWAX, de caractère neutre, n'attaque pas les alliages légers, la carrosserie, les chromes, les inox, le polycarbonate, les peintures, le polyester....

KLINOWAX laisse un film auto séchant protecteur sur la surface traitée.

KLINOWAX protège contre les agressivités hivernales.

KLINOWAX contient des agents séquestrant anticalcaire.

KLINOWAX réduit les incrustations des dépôts graisseux et facilite ainsi les nettoyages ultérieurs.

KLINOWAX apporte aux surfaces traitées une finition brillante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|---|--|
| - Etat physique : liquide visqueux | - Réaction chimique : pratiquement neutre. |
| - Couleur : jaune | - pH à 5 %: 7.50 environ |
| - Masse volumique : 1010 g/l +/- 20g/l. | - Odeur : agréable de cire |

MODE D'EMPLOI

Au préalable, effectuer un prélavage à l'eau.

Diluer **KLINOWAX** dans un seau, à raison de 3 à 4 bouchons pour 5 litres d'eau.

Appliquer la dilution à l'aide d'un balai à brosse souple, d'une vadrouille, d'un gant de lavage ou d'une éponge.

Rincer et laisser sécher.

Réf. 023L5- Bidon 500ML
Réf. 023L1- Bidon 1L
Réf. 023L5 - Bidon 5L

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.