

M.C.M 29

RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT DOUBLE FACE - 5 METRES À FIXATION IMMÉDIATE



DESCRIPTION

M.C.M. 29 est un ruban adhésif double face qui présente une excellente résistance aux températures élevées.

M.C.M. 29 est transparent avec un bardage blanc.

M.C.M. 29 adhère parfaitement sur la plupart des surfaces telles PP, PE, ABS, PET, PVC, bois, métal, pierre, céramique, surfaces vernies, verre.

M.C.M. 29 convient à la fixation des charges lourdes sur les surfaces glissantes et poreuses.

M.C.M. 29 est un adhésif à fixation immédiate et facile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pouvoir adhésif, côté couvert : 85 N/ 25mm

Pouvoir adhésif, côté ouvert : 55 N/25 mm

Charge de rupture : 70N/25mm

Résistance au cisaillement : 168h

Elongation : 20-40%

Tenue en température : -10% à +75°C

MODE D'EMPLOI


Nettoyer la surface et laisser sécher.

Appliquer la bande, ne pas toucher l'adhésif (température d'application entre +10°C et +30°C).

Exercer une pression afin d'obtenir une meilleure adhérence.

Niveau d'adhésion optimale en 24 heures à 23°C.

RESISTANCE EXTREME



Réf.114L
Ruban de 5 M
Largeur de 19 mm
Epaisseur de 0,8 mm

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.