

PROSILICIUM

POLISH DE RENOVATION POLYESTER FARINEUX A BASE DE TITANE



DESCRIPTION

PROSILICIUM est une pâte très compacte destinée à la rénovation du polyester.

PROSILICIUM permet de supprimer l'aspect farineux du gelcoat en érasant légèrement la surface du gelcoat sans la rayer.

PROSILICIUM contient des particules de silice.

PROSILICIUM ne renferme pas de solvants aromatiques, trichloréthane 111, de trichloréthylène, de chlorure de méthylène, de perchloréthylène ou autres dérivés halogénés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique : Crème

Masse volumique : 1400 g/l + ou - 20 g/l.

Couleur : blanc cassé

Réaction chimique : neutre

Viscosité brookfield : 2538 centipoises, mob 5,

vitesse 50 tours/minute à 24 °c.

MODE D'EMPLOI

Bien secouer le flacon de **PROSILICIUM**

Appliquer **PROSILICIUM** sur la bonnette en coton de la lustreuse orbitale sur une surface propre et sèche.

Toujours travailler sur une petite surface (50cm par 50 cm).

Lorsque la surface est bien nettoyée, prendre une bonnette en coton propre et sèche, et lustrer pour donner de la brillance.

La vitesse de travail conseillée est de 1000-1500 tours minutes

Pouvoir couvrant pour un pot de 650 grs : +/- 12 m2.

Ne pas appliquer sur une surface chaude - Ne pas travailler en plein soleil.

Réf. 062L - Flacon 500ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.