

LIEGE PROTECT

SATURATEUR INCOLORE POUR LIEGE A BASE DE RESINES ALKYDES



DESCRIPTION

LIEGE PROTECT est un saturateur à base de résines alkydes contenant des agents protecteurs anti-ultra-violet et des agents d'étalement.

LIEGE PROTECT ne renferme pas de pigments à base de plomb ou de dérivés.

LIEGE PROTECT est doté d'un haut pouvoir pénétrant. Un demi-litre permet de traiter de +/- 6 m².

LIEGE PROTECT conserve au liège son aspect d'origine et le laisse "respirer" tout en le protégeant de l'eau et de l'humidité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique : liquide.
Aspect du film : Satiné

Masse volumique : 810 g/l
Couleur : Ambré

MODE D'EMPLOI

Sur un revêtement de liège ancien, avant toute application du saturateur **LIEGE PROTECT** procédez à un léger ponçage de rénovation qui peut se faire avec un grain de 60 à la ponceuse orbitale pour éliminer la couche supérieure du revêtement.

Le saturateur aura pour rôle de boucher les microporosités des cellules ouvertes par le ponçage que vous venez d'effectuer.

Appliquer sur une surface parfaitement propre et sèche.

Bien mélanger le saturateur avant application. Ne jamais diluer.

Etendre par imprégnation au pinceau ou au rouleau en une seule couche.

Rincer les outils avec un solvant.

Temps de séchage hors poussière : 2 à 4 heures selon l'hygrométrie.

Temps de séchage complet : 12 heures.

Réticulation complète : 5 jours

Conditions climatiques : Éviter tous supports gelés, humides ou trop chauds (+ 30 °C). Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque H.R. dépasse 85%, en plein soleil ou par moins de 10 °C.

Température d'application : entre +10°C et +35°C

NB : Comme pour tous travaux d'application de couches d'impression ou de vernis, effectuer au préalable un essai de compatibilité et d'accrochage afin de vérifier la bonne réceptivité du stabilisateur.

Réf. 180M
Flacon 500ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.